

REFLECTIVA

Reflectiva BRONZE

Membrană reflectivă cu o față din aluminiu pur, pentru poduri — rolă 40 m²

Membrană reflectivă cu o singură față din aluminiu pur, destinată podurilor neîncălzite. Rolul ei este protecția împotriva caniculei: oprește radiația termică dinspre învelitoare înainte ca aceasta să încarce podul.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alcătuire	O față din aluminiu pur, cealaltă folie cu bule de aer din polietilenă	
Grosime totală	3 mm	EN 823
Masă pe unitatea de suprafață	125 g/m ²	EN 1849-2
Dimensiuni rolă	1,20 m lățime × 33,33 m — 40 m ²	EN 1848-2
Emisivitate	0,05	prEN 15976
Rezistență la difuzia vaporilor de apă, Sd	140 m	EN ISO 12572
Rezistență la apă	Clasa W	EN 1928
Reacție la foc	Clasa F	SR EN 13501-1+A1:2010

Valorile mecanice (tracțiune, alungire, sfâșiere) nu se declară pentru acest produs.

DOMENII DE UTILIZARE

Poduri neîncălzite — protecție împotriva caniculei. Nu este destinată alcătuirilor de mansardă locuită.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

Role în poziție orizontală, pe suprafață curată și plană, ferite de radiația solară directă și de umezeală.

PUNERE ÎN OPERĂ

Orientare obligatorie: fața din aluminiu pur se montează în sus, către învelitoare. Se montează între cele două șipci ale acoperișului, cu spațiu ventilat la coamă și la streășină.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov

Depozit și livrări

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov

+40 21 780 7585 · WhatsApp 0790 644 051 · contact@isoflect.ro

Valorile declarate provin din documentația de produs Isoflect Insulation și din rapoartele de încercare aferente. Ele se referă la produs, nu la alcătuirea în care este montat; performanța sistemului se stabilește prin calcul higrotermic pentru fiecare caz. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă — verificați întotdeauna revizia în vigoare. Revizia 1 · 03.09.2026